

Popis

Dvousložková epoxidová pryskyřice s polyamidovým katalyzátorem rozpuštěným v alkoholu.

Hlavní oblasti použití

zpevňující základní penetrační nátěr před aplikací jak polyuretanových tak epoxidových materiálů, tak i jako základní penetrační nátěr na mírně vlhké podklady

Obecné charakteristiky

vytvrzení při 5°C.

rychlá doba schnutí

vysoká odolnost vůči rozpouštědlům

dobrá přilnavost na mírně vlhké i znečištěné podklady

přesto že produkt je možno aplikovat na mírně vlhké produkty, nevytváří bariéru pro prodyšnost zabudované vlhkosti

Příprava povrchu

Podklad musí být před aplikací zbaven prachu, nečistot a nesoudržných drolivých částic.

Příprava produktu

Produkt je dvou složkový a míchá se těsně před použitím v poměru uvedeném v tabulce níže. Promíchání se provádí mechanickým míchadlem.

Způsob aplikace produktu

Aplikuje se válečkem, štětcem nebo stříkáním airless.

Může se aplikovat bez ředění nebo ředěný 10-20% ředidlem DILUENTE ETISOL.

Barvení produktu

bezbarvý, transparentní

Technické vlastnosti produktu

technický údaj	norma	jednotka měření	hodnoty
Specifická hmotnost při 20°C (A + B)	UNI EN ISO 2811	Kg/Lt.	0,98 ± 0,05
Sušina (A+B)	UNI EN ISO 3251	% (p/p) % (v/v)	67 ± 1 59 ± 1
Viskozita Ford 4 při 20°C (A+B)	ASTM D 1200	sec	20 ± 2
Tvorba filmu	/	/	fisico-chimica
Přilnavost k betonu	ASTM D 7234	Mpa	>3,5
Poměr míchání složek		váhová	100 částí komp. A – 100 částí komp. B
Spotřeba teoretická		Kg/m2	0,150 ÷ 0,250
Tloušťka		μ	90 ÷ 150

Doba schnutí při 20°C a 50% vlhkosti

Doba zpracovatelnosti	1,30 h
Nelepivý pro prach	2 h
Suchý na dotek	12 h
Doba mezi vrstvami	24 h



divisione edilizia e

PRIMER WET 200

podkladní penetrační nátěr na bázi epoxidu
na savé povrchy (beton, anhydrit apod.)

technický list

PRIMER WET 200

vydání 07/2011

revize 0

strana 2 z 2

Kompletní vytvrnutí

7 dni

Teplota pro aplikaci

od +5° do +40° C.

Teploty provozní

od -20° do +70° C

Skladování

Produkt možno skladovat v originálním balení v chráněném a suchém prostředí 12 měsíců. Doporučené teploty pro skladování od +5°C do +30°C.

Balení

od 5 kg - 10 Kg – 20 kg

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

ve.co s.r.l.

Via S.Martino, 6/1 – 15028 QUATTORDIO (AL)

Tel. 0131.791366 r.a. – Fax 0131.773782

E-mail: info@vecosrl.it - Web site: www.vecosrl.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001 : 2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY